

ECOIKAT 330 CO

Composición: <i>Composition:</i>	65% Poliéster -35% Algodón (20% Algodón reciclado) 65% Polyester - 35% Cotton (20% Recycled cotton)		
Masa laminar: Mass per unit area: UNE-EN 12127:1997	330 g/m ²	± 5%	
Ancho útil: <i>Util width:</i> UNE EN 1773:1997	145/150 Cms.	± 5%	
Variaciones dimensionales tras lavado y secado doméstico: <i>Determination of dimensional change in domestic washing and drying:</i> EN ISO 5077:2008 Proceso lavado / Washing process 4N (Ta=40 ± 3°C)			
	Urdimbre / Warp:	≤ 3 (%)	
	Trama / Weft:	≤ 3 (%)	
Resistencia a la formación de pilling (Martindale): <i>Resistance to pilling (Martindale):</i>			
Pelusilla-vellosidad / Fuzzing: Enredamiento-Apelmazamiento / Matting: EN ISO 12945-2:2020 (Ensayo según EN 14465:2003 Y EN 14465:2003/A1:2006)	3-4		
Determinación de la resistencia a la abrasión del tejido: <i>Determination of the abrasion resistance of fabric:</i> EN ISO 12947-2:2016 (Hasta 3 hilos rotos - Until 3 yarns broken 12 Kpa)			
	100.000	Ciclos / cycles	
Solidez del color a la transpiración (Acido - alcalino): <i>Colour fastness to perspiration (Acid - alkaline):</i> EN ISO 105-E04:2013			
	5		
Solidez tinturas al lavado doméstico y comercial: <i>Colour fastness to domestic and commercial laundering:</i> EN ISO 105-C06:2010			
	5		
Solidez del color al frote (seco y húmedo): <i>Colour fastness to rubbing (Dry & wet):</i> ISO 105-X12:2016			
	4-5	Nivel / Level A	
Solidez tinturas al agua del mar <i>Colour fastness to sea water:</i> EN ISO 105-E02:2013			
	5	Nivel / Level A	
(Escala de solidez del 1 al 5 en el cual 1 es "Muy poca solidez" y 5 "Solidez muy elevada"). (Fastness rates in a scale from 1 to 5 in wich 1 is "Poor behavior" and 5 is "Good behavior".)			
Solidez a la luz: <i>Colour fastness to artificial light:</i> UNE EN ISO 105-A01:2010			
	6-7	(216 Horas 42 W/m ²)	
(Solidez a la luz artificial en la escala de azules del 1 al 8 en el cual 1 es "Muy poca solidez" y 8 es "Excelente"). (Fastness to artificial light rates in a blue scale from 1 to 8 in which 1 is "Very poor" and 8 is "Excelent".)			
Acabados opcionales: Impermeable - Ignífugo retardante a la llama <i>Optional treatments:</i> Waterproof - Flame retardant.			
Notas / Notes: Producto desarrollado para uso intenso pero para obtener la máxima durabilidad de los colores , recomendamos no mantener durante prolongadas temporadas en uso externo expuesto a la radiación solar y guardar cuándo no se use. <i>Product developed for intense use but to obtain maximum color durability we recommend not to keep for prolonged periods in external use to solar radiation and store in wet conditions when not in use.</i>			
Comentarios / Comments:			

Instrucciones de lavado / Cleaning instructions:

Email: info@sabafabrics.comwww.sabafabrics.com